

140

POWERMIT-RIDGE

Mahya Yapıştırıcı

Roof Ridge Adhesive

Çimento esaslı, polimer takviyeli çatı mahyalarının yapıştırılmasında kullanılan harçtır.

KULLANIM ALANLARI

- Çatı mahya kiremitlerinin yapıştırılması ve montajında kullanılır.

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Hazırlanması ve uygulaması kolaydır.
- Kap ömrü ve işlenebilme süresi uzundur.
- Kiremit rengine uyumlu olması sebebiyle çatıyı görsel olarak tamamlar.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI

- Yüzey yapışmayı önleyecek yağ, kir, boya gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.
- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Uygulama yüzeyi su ile nemlendirilmelidir.

STANDART NO

- TS EN 998-2 / 09.01.2017

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yangına Tepki: A1
- Uygulama Sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C
- Su Karşım Oranı: 6-7 Litre Su/ 25 kg Torba
- Kap Ömrü: 1 saat
- Kuruma Süresi: 24 saat
- Bağ Dayanımı: $\geq 0,3$ N/mm²
- Sıcaklık Dayanımı: -30 °C ile +80°C
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanım talimatı dışına çıkmayınız.
- Diğer tüm uygulama koşullarıyla ilgili ve teknik sorunlarınız için bize danışınız.
- Ürünün belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirtilen depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan WERIMIT sorumlu değildir.

UYGULAMA

- 25 kg WERIMIT POWERMIT RIDGE 6-7 lt litre temiz su üzerine sepelenecek dökülür. Tercihen düşük devirli bir mikser ile topak kalmayınca kadar karıştırılır. Hazırlanan Harç, olgunlaşması için 5 dk. dinlendirilir ve tekrar 1-2 dk. karıştırılarak kullanılır. Daha sonra harç uygun mala ile mahyaların birleşim noktalarına boşluk kalmayacak şekilde sürülür. Ortam sıcaklığına bağlı olarak harç kurumaya başladığında nemli süngerle düzeltme işlemi tamamlanır.

RAF ÖMRÜ

- Açılmamış orijinal ambalajında en fazla 8 sıra üst üste koymak şartıyla rutubetsiz, kuru ve direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolandığında raf ömrü 12 ay' dir.

RENK

- Kırmızı ve Antrasit

