

# 832

## STROMIT-ZAPFEN

### Su Tıkacı

#### Water Block

Aktif su kaçağının olduğu yerlerde, toz ve harç halinde uygulanabilen, hızlı priz alan su geçirimsiz, çimento esaslı yalıtım malzemesidir.

#### KULLANIM ALANLARI

- Bodrum katlarının iç taraf yalıtımında.
- Temel ve istinat duvarlarında.
- Statik çatlakların tamirinde.
- Tüm yapılarda su geçirimsizlik amacıyla su ve nem problemi olan eski binalarda kullanılır.

#### ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- Toz ve Harç halinde uygulanabilir.
- Hızlı priz alarak su geçirimsiz tıkaç oluşturur.
- Akış halindeki suyun kısa sürede akışını engeller.
- Negatif su basıncına dayanıklıdır.
- Rötre çatlama yapmaz.
- Yüzeye mükemmel tutunum sağlar.
- Üzerine her türlü su yalıtım malzemesi uygulanabilir.

#### YÜZEYİN HAZIRLANMASI

- Yüzeyin sağlam ve temiz olmasına dikkat edilmelidir.
- Yüzeydeki gevşek parçalar, toprak, yağ, boya, zift gibi yapışmayı engelleyecek kalıntılar temizlenmelidir.
- Çatlak ve boşluklar 3 cm genişlik ve derinliğe kadar kazınmalı ve gevşek parçalar temizlenmelidir.

#### STANDART NO

- TS EN 1504-3 / R2- 20.04.2006

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Uygulama Sıcaklığı: +5 °C / +35 °C
- Priz Alma Süresi: 20-60 saniye
- Kap Ömrü: 1 dakika
- Eğilme Dayanımı:  $\geq 3$  N/mm<sup>2</sup>
- Basınç Dayanımı:  $\geq 20$  N/mm<sup>2</sup>
- Tüketim: Yüzeğe bağlı olarak değişken.

#### SIVI UYGULAMA

- 5 kg WERIMIT STROMIT ZAPFEN (Su Tıkacı) 1,2-1,4 lt temiz su ile karıştırılmalı ve yoğurulmalıdır. Elde Edilen hamur kıvamındaki harç bekletilmeden kullanılmalıdır. Harç el ile konik hale getirilerek su kaçağının bulunduğu bölgeye basınçlı bir şekilde yerleştirilir ve su kaçağı kesilinceye kadar beklenir, devamında malzeme katlaştıktan sonra yüzey hızlıca mala ile düzeltilir.

#### TOZ UYGULAMA

- Avuç içerisine alınan bir miktar toz su kaçağının olduğu bölgeye elle, tek hamle ve basınçla uygulanmalıdır. Su kaçağı kesilinceye kadar sabit basınç uygulamaya devam edilmelidir, devamında malzeme katlaştıktan sonra yüzey hızlıca mala ile düzeltilir.

#### RAF ÖMRÜ

- Açılmamış orijinal ambalajında en fazla 8 sıra üst üste koymak şartıyla rutubetsiz, kuru ve direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolandığında raf ömrü 12 ay' dir.

#### RENK

- Gri

