

530

THERMAMIT-DECOLINE

Dekoratif Sıva Çizgi Doku CD30

Decorative Plaster Line Texture CD30

Çimento esaslı, su itici özelliğe sahip, yüzeye doğal ve dekoratif bir görünüm veren son kat çizgi dokulu dekoratif sıvadır.

KULLANIM ALANLARI

- Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde; Mantolama sistemlerinde WERIMIT THERMAMIT PLAST üzerine, düzgün masterlanmış kaba sıva üzerine, trifiilenmiş ince sıva üzerine son kat çizgi dokulu dekoratif sıva olarak kullanılır.

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Doğal ve dekoratif görünümüne sahiptir.
- Su buharı geçirgenliği yüksektir, nefes alır.
- Su iticidir, ağır iklim koşullarına karşı dayanıklıdır.
- Özel tane boyut dağılımı sayesinde yüzeyde doğal ve dekoratif bir dolgu oluşturur.
- Polimer katkıdır.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI

- Uygulama yüzeyleri temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yapışmayı engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç çimento kalıntıları kazınmalıdır.
- Yüzey üzerindeki çatlak ve boşluklar WERIMIT WETECH REPAIR ile uygulamadan en az bir gün önce tamir edilmelidir.
- Çok sıcak ve rüzgarlı havalarda uygulama yüzeyi suya doyurulmalıdır.
- Uygulama en az 12 saat önce WERIMIT WEPRIME SATIN yüzeye rulo veya fırça ile uygulanmalıdır.

STANDART NO

- TS 7847 / 14.06.2012

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yangına Tepki Sınıfı: A1
- Uygulama Sıcaklığı: +5°C / +35°C
- Karışım Oranı: 5,5-5 litre su/25 kg
- Kap Ömrü: 1 saat
- Eğilme Dayanımı: $\geq 1,5$ N/mm²
- Basınç Dayanımı: ≥ 3 N/mm²
- Uygulama Kalınlığı: 3-3,5 mm.
- Kuru Film Kalınlığı: E5
- Tane Büyüklüğü: $\leq 3,5$ mm/S4
- Su Buharı Aktarım Hızı: V0
- Su Aktarım Hızı: W0
- Çatlak Örtme Özelliği: A0
- Karbondioksit Geçirgenliği: CO
- Sıcaklık Dayanımı: -20 °C / +80 °C
- Tüketim: 4-4,5 kg/m²
- Yukarıda verilen laboratuvar deneyleri sonuçları baz alınarak elde edilmiştir, şartıye ortamı farklılığından dolayı değerler değişiklik gösterebilir.

UYGULAMA

- 25 kg WERIMIT THERMAMIT DECOLINE (Dekoratif Sıva Çizgi Doku CD30) 5-5,5 litre temiz su üzerine sepelelenerek dökülür.
- Tercihen düşük devirli bir mikser ile topak kalmayınca kadar karıştırılır. Hazırlanan harç, olgunlaşması için 5 dk. dinlendirilir ve tekrar 1-2 dk. karıştırılarak kullanılır.
- WERIMIT THERMAMIT DECOLINE ile oluşturulmuş harç, çelik mala ile tüm yüzeye eşit kalınlıkta uygulanır.
- Uygulama kalınlığı, en büyük taş boyutuna göre ayarlanmalıdır.
- Uygulama tamamlandıktan sonra, en geç 10 dk. içerisinde plastik mala ile dairesel, dikey veya yatay hareketler yaparak sıvaya desen verilir.
- Desen verilirken plastik mala yüzeyi sık sık sıyırılmalıdır.
- Desen verme işlemi, hep aynı yönde olmalı ve WERIMIT THERMAMIT DECOLINE daima ıslakken yapılmalıdır.
- Kuruma süresi tamamlandıktan sonra yüzey, üzerine yapılacak diğer uygulamalar için uygun hale gelir.

RAF ÖMRÜ

- Açılmamış orijinal ambalajında en fazla 8 sıra üst üste koymak şartıyla rutubetsiz, kuru ve direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolandığında raf ömrü 12 ay' dır.

RENK

- Beyaz



WERIMIT
build beyond