

200

FUGEMIT

Derz Dolgu Silikonlu CG1

Silicone Joint Filler CG1

Çimento esaslı olup, polimer ve silikon katkısı ile dış etkilere karşı dayanıklılık kazandırılmış kolay işlenebilen derz dolgu malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Derz Dolgu iç mekân yer ve duvar yüzey kaplama işlemlerinde seramik uygulamalarındaki derz boşluklarının doldurulmasında kullanılır.
- 1-6 mm aralığındaki derzlerde kullanılır.

ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- Kolay sürüm ve silinebilme özelliği vardır.
- Pürüzsüz ve estetik bir görünüm sağlar.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI

- Derz boşluklarının arasında yapışmayı engelleyen çimento kalıntıları, toz ve kir temizlenerek kaplamaların arası derinliğinde temiz olmalıdır.
- Uygulama öncesi derz boşlukları temiz su ile nemlendirilmelidir.

STANDART NO

- TS EN 13888-1/30.09.2022
- CG: Çimento Esaslı Derz Dolgu
- 1: Standart Performanslı

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Aşınma Direnci: $\leq 2000 \text{ mm}^3$
- Kuru Depolama Sonrası Eğilme Mukavemeti: $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$
- Donma-Çözünmeden Sonra Eğilme Mukavemeti: $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$
- Kuru Depolama Sonrası Basınç Mukavemeti: $\geq 15 \text{ N/mm}^2$
- Donma-Çözünmeden Sonra Basınç Mukavemeti: $\geq 15 \text{ N/mm}^2$
- Büzülme: $\leq 3 \text{ mm/m}$
- Su Emme (30 dk.): $\leq 5 \text{ gr Su Emme (240 dk.):} \leq 10 \text{ gr}$
- Kap Ömrü: 1 saat
- Olgunlaşma Süresi: 5 dk.
- Kuruma Süresi: Min 12 saat
- Trafikte Açılma Süresi: 24-48 saat
- Tüketim: $0,4 \text{ kg/m}^2$ (uygulama yapılan kaplamanın boyutlarına göre değişiklik gösterebilir.)
- Yukarıda veriler laboratuvar deneyleri sonuçları baz alınarak elde edilmiştir, şantiye ortamı farklılığından dolayı değerler değişiklik gösterebilir.

UYGULAMA

- 20 kg WERIMIT FUGEMIT (Derz Dolgu Silikonlu), 7-7,25 lt. su üzerine yavaşça boşaltılır ve homojen bir karışım elde edilinceye kadar düşük devirli mikser ile karıştırılmalıdır.
- Hazırlanan harç olgunlaşması için 5-10 dk. dinlendirilmelidir. Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dk. tekrar karıştırılmalıdır.
- Harç yüzeye yayılarak lastik uçlu mala yada çekpas yardımı ile fayans aralıklarına çapraz hareketlerle doldurulmalı ve fazlalıklar sıyrılarak yüzeyden alınmalıdır.
- Derz boşluğuna doldurulan malzeme suyunu kaybedip mat hale geldiğinde yaklaşık 10-20 dk. kadar sonra, yüzey nemli bir sünger yardımı ile dairesel hareketlerle temizlenmelidir.

RAF ÖMRÜ

- Açılmamış orijinal ambalajında en fazla 9 sıra üst koymak şartıyla rutubetsiz, kuru ve direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolandığında raf ömrü 12 ay' dır.

RENK

- 22 renk seçeneği

