

101

POWERMIT-FIX

Süper Seramik Yapıştırıcı CT1

Super Tile Adhesive CT1

Kayma özelliği azaltılmış Çimento esaslı Seramik Yapıştırma Harcı.

KULLANIM ALANLARI

- Su emmesi düşük beton, şap, sıva gibi yüzeylerde, Kaplamanın iç mekanlarda yatay ve düşey yüzeylerde, dış mekanlarda zemine yapıştırılmasında kullanılır.
- İç mekan zeminde seramik alanı $\leq 1100 \text{ cm}^2$
- Dış mekan zeminde seramik alanı $\leq 900 \text{ cm}^2$
- İç mekan duvarda seramik alanı $\leq 900 \text{ cm}^2$

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Uygulamalarda güvenli kullanım sağlar.
- Kayma özelliği azaltılmış olduğundan rahat kullanım imkanı sağlar.
- Kullanıma hazırdır, sadece su ile karıştırılarak istenilen kıvamda ayarlanabilir.
- Kolay sürüm özelliği ile işçilik ve zaman kaybını önler.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI

- Yüzey yapışmayı önleyecek yağ, kir, boya gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.
- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Yüzeyde kırık ve oyuk bölgeler WERIMIT WETECH REPAIR ile en az 24 saat önceden onarılır.
- 30 °C üstündeki uygulamalarda yüzey nemlendirilmelidir.
- Çok sıcak ve rüzgârlı havalarda yüzey suya doyurulmalıdır.
- Yüksek su emmesi olan zeminlerde uygulamadan önce WERIMIT WEPRIME SATIN kullanılmalı ve kuruması beklenerek yapıştırma işlemine devam edilmelidir.
- Uygulama esnasında ortam sıcaklığı +5 °C ve +35 °C arasında olmalıdır.

STANDART NO

- TS EN 12004-1/Nisan 2017
- C: Çimento Esaslı
- 1: Normal Sertleşen (Standart Performanslı)
- T: Kayma özelliği azaltılmış

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yangına Tepki Sınıfı: A1
- Başlangıç Yapışma Mukavemeti: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra Yapışma Mukavemeti: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Suyu Daldırıldıktan Sonra Yapışma Mukavemeti: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Donma-Çözünme Çevriminden Sonra Yapışma Mukavemeti: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Açıkta Bekletme Süresi Sonunda Yapışma Mukavemeti: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Kayma: $\leq 0,5 \text{ mm}$
- Olgunlaşma Süresi: 5 dk.
- Kap Ömrü: 2 saat
- Açıkta Bekletme Süresi: 20 dk.
- Derz Uygulaması İçin Gerekli Süre: Minimum 24 saat
- Ortalama Tüketim: Yüzey durumuna göre 4-5 kg/m²
- Sıcaklık Direnci: -15 °C ile +70 °C arası
- Uygulama Kalınlığı: 3-10 mm (Tek ve çift taraflı uygulama için)
- Yukarıda veriler laboratuvar deneyleri sonuçları baz alınarak elde edilmiştir, şantiye ortamı farklılığından dolayı değerler değişiklik gösterebilir.

UYGULAMA

- 25 kg WERIMIT POWERMIT FIX (Süper Seramik Yapıştırıcı) 7- 7,25 litre temiz su üzerine sepeleterek dökülür. Tercihen düşük devirli bir mikser topak kalmayınca kadar karıştırılır.
- Hazırlanan harç, olgunlaşması için 5 dk. dinlendirilir ve tekrar 1-2 dk. karıştırılarak kullanılır.
- Harç, seramik ebatına ve yüzeyin yapısına göre belirlenen taraklı mala ile tüm yüzeye dairesel hareketlerle uygulanır.
- Su emmesi yüksek zemin ve seramiklerde, kaplama malzemesi arkasına Seramik Yapıştırıcı uygulanmalı ve çift taraflı yapıştırma sağlanmalıdır.
- Uygulama esnasında WERIMIT POWERMIT FIX' ın yüzeyde kabuklaşma oluşturmamasına dikkat edilmeli, kabuklaşma oluşmuş ise o kısım yeniden taraklanmalı harçta aşırı kuruma varsa yüzeyden kazınıp yeniden uygulama yapılmalıdır.
- Kaplama malzemesi derz boşlukları ayarlanarak yüzeye yerleştirilir.
- Lastik uçlu bir tokmak ile hafifçe vurularak kaplama malzemesinin yüzeye oturması sağlanır.
- Derz dolgu işlemine yapıştırma işleminden en az 24 saat sonra geçilmelidir.

RAF ÖMRÜ

- Açılmamış orijinal ambalajında en fazla 8 sıra üst üste koymak şartıyla rutubetsiz, kuru ve direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolandığında raf ömrü 12 ay' dır.

RENK

- Gri ve Beyaz

