

610

WETECH-CLEVER

Akıllı Şap

Self-Leveling Screed

2-10 mm arasında yatay yüzeylerde uygulanabilen, çimento esaslı, kendiliğinden yayılan, zemin mukavemetini arttıran yüzey düzgünlüğü sağlayan tesviye şapıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Seramik, Granit, Mermer, Parke, Laminant, Halı, PVC gibi, son kat kaplama öncesi düzgün satırlar oluşturur.

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kolay uygulanır ve hazırlanır.
- Kendiliğinden yayılarak, düzgün bir yüzey oluşturur.
- 2-10 mm. kalınlıkta uygulama yapılabilir.
- Büzülme ve çatlama yapmaz.
- Yerden ısıtmalı sistemlerde kullanıma uygundur.
- Kolay uygulama sağlar.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Zeminde bulunan bölgesel bozuklukları WERIMIT WETECH REPAIR R2/R4 ile onarılmalıdır.
- Uygulama kalınlığı, zemin üzerindeki pürüzlülük ve gözenekli yapı dikkate alınarak belirlenmelidir.
- Yüze 24 saat önceden WERIMIT WEPRIME SATIN ürünümüz uygulanmalıdır.

STANDART NO

- TS EN 13813 / 28.01.2004

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yangına Tepki Sınıfı: A1
- Uygulama Sıcaklığı: +5°C / +35°C
- Uygulama Kalınlığı: 2-10 mm
- Son Kat Kaplama İçin Gereken Süre: 24 saat
- Yaya Trafikine Açılabilmesi İçin Geçerli Süre: 6-8 saat
- Basınç Mukavemeti: $C7 \leq 7 \text{ N/mm}^2$ (28 gün sonra)
- Eğilme Mukavemeti: $F3 \leq 3 \text{ N/mm}^2$ (28 gün sonra)
- Tüketim : 1,7 kg/m²/mm
- Tüketim: 1,8 kg/m²/mm
- Yukarıda veriler laboratuvar deneyleri sonuçları baz alınarak elde edilmiştir, şantiye ortamı farklılığından dolayı değerler değişiklik gösterebilir.

UYGULAMA

- 25 kg'lık WERIMIT WETECH CLEVER (Dökşap) torbadaki kuru harç 4,5-5,5 litre suyun içerisine sepeleterek mikser yardımı ile karıştırılır.
- Hazırlanan harç, olgunlaşması için 2-3 dk. dinlendirilir ve tekrar 1 dk. karıştırılarak kullanılır.
- Hazırlanan karışım, yaklaşık 50 cm - 75 cm aralıklarla dökülerek şapın kendiliğinden yayılması sağlanır, devamında mala veya fırça yardımıyla da tesviye edilmesi sağlanabilir.
- Tesviyesini alan harç tekrar kirpi rulo ile düzeltilerek oluşabilecek harçtaki hava kabarcıkları minimuma indirilmelidir.
- Hazırlanan harç, 15-20 dk. arasında tüketilmelidir.
- Uygulanan harç, 2-3 saat içinde prizini tamamlar.
- Zemin 24 saat sonra kullanıma açılabilir ya da üzerine kaplama yapılabilir.

RAF ÖMRÜ

- Açılmamış orijinal ambalajında en fazla 8 sıra üst üste koymak şartıyla rutubetsiz, kuru ve direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolandığında raf ömrü 12 ay' dır.

RENK

- Gri



WERIMIT
build beyond