

420

PLASMIT PASTE

Saten Macun

Satin Paste

Beyaz çimento, ince agrega ve kimyasal katkılarla güçlendirilmiş son kat yüzey kaplama malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve Dış mekanlarda trifili yapılmış sıva veya WERIMIT PLASMIT SATIN uygulanmış yüzeye uygulanarak, yüzeyin boya öncesi pürüzsüz hale getirilmesinde kullanılır.
- İç cephelerde kullanılması tavsiye edilir.

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Nem ve rutubetten etkilenmeyen pürüzsüz yüzey oluşturur.
- Sert yüzeyler oluşturarak, son kat kaplamann görünüşüne ve dayanıklılığına katkıda bulunur.
- Alçı ve alçı bazlı malzemelere göre daha yüksek aderans ve dayanıklılığa sahiptir.
- Silikon takviyesi sayesinde su emiciliği çok düşüktür.
- Zımparalama esnasında fazla tozuma yapmaz.
- İç cephelerde, boya öncesi mükemmel yüzey hazırlığı sağlar.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI

- Uygulama yapılacak yüzey; kalıp yağı, toz, boya gibi maddelerden arındırılmalıdır.
- Aderansı düşük, oynak parçalar yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
- Sıvalı yüzeylerde tozumaya karşı önlem alınmalıdır.
- Yüzeyde nemlendirme yapıldıktan sonra uygulamaya geçilebilir.

STANDART NO

- TS EN 998-1 / GP - 06.02.2017

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yangına Tepki Sınıfı: A1
- Uygulama Sıcaklığı: +5 °C / +35 °C
- Karışım Oranı: 7,5-8 litre su/20 kg
- Kap Ömrü: 1 saat
- Kuru Yiğün Yoğunluğu: $\leq 1500 \text{ kg/m}^3 \pm 400$
- Bağ Dayanımı: $\geq 0,05 \text{ N/mm}^2$ - FP : B
- Basınç Dayanımı: CS II, $1,5 \leq X \leq 5 \text{ N/mm}^2$
- Isıl İletkenlik: $\leq 1 \text{ W/m.K}$ (P=%50 TS EN 1745)
- Su Emme: Wo
- Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı (μ): ≤ 35
- Uygulama Kalınlığı: Maksimum 2-3 mm.
- Düzeltilme Süresi: 10-15 dk.
- Kullanıma Alma Süresi: 2 gün
- Tam Kuruma Süresi: 14 gün
- Uygulama Sonrası Sıcaklık Dayanımı: -20° C / + 80° C
- Tüketim Miktarı: 1 kg/m² (1 mm kalınlık için)
- Yukarıda veriler laboratuvar deneyleri sonuçları baz alınarak elde edilmiştir, şantiye ortamı farklılığından dolayı değerler değişiklik gösterebilir.

UYGULAMA

- 20 kg WERIMIT PLASMIT PASTE (Saten Macun) 7,5-8 litre temiz su üzerine sepelenecek düşük devirli el mikseriyle karıştırılır.
- Harç 5 dk. kadar dinlendirilir, karışımın homojen yapıda olması için 1-2 dk. tekrar karıştırılır.
- Hazırlanan harç, çelik mala ile tüm yüzeye eşit bir şekilde uygulanır.
- Uygulama kalınlığı maksimum 2-3 mm'dir.
- Uygulamadan sonra yüzey; hava şartları dikkate alınarak 2-5 gün belirli aralıklarla nemlendirilmelidir.
- WERIMIT PLASMIT PASTE son mukavemetini almadan, uygulamadan 4-6 gün içerisinde boya uygulaması öncesi zımparalamann yapılması zımparalama kolaylığı açısından önemlidir.

RAF ÖMRÜ

- Açılmamış orijinal ambalajında en fazla 8 sıra üst üste koymak şartıyla rutubetsiz, kuru ve direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolandığında raf ömrü 9 ay' dir.

RENK

- Beyaz

