

250

FUGEMIT FLEX

Derz Dolgu Silikonlu Flex CG2WA

Silicone Joint Filler Flex CG2WA

Çimento esaslı olup, yüksek oranda polimer ve silikon katkısı ile su itici özelliğe sahip, aşınmaya dayanıklı hale getirilmiş kolay işlenebilen derz dolgu malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekân duvar ve zeminlerinde.
- Islak hacim, banyo ve teras da kullanılır.
- Su itici özelliği yüksektir.
- Aşınma direnci yüksektir.
- Küf ve mantar oluşumuna karşı dirençlidir.
- Derzler zor kirlenir, kolay temizlenir.
- Yerden ısıtılmalı döşemelerde kullanılır.
- Yoğun trafiğe maruz zeminlerde kullanılır.
- 1-6 mm aralığındaki derzlerde kullanılır.

ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- Kolay sürümü sayesinde işçilik ve zaman kaybını önler.
- Uygulandığı derz aralığında uzun süre rengi solmaz ve kirlenmez.
- Kaplama malzemesi kenarlarına çok iyi yapışma sağlar.
- Küf, mantar ve yosun oluşumuna karşı dirençlidir.
- Havuz uygulamalarında kullanılır.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI

- Derz boşluklarının arasında yapışmayı engelleyen çimento kalıntıları, toz ve kir temizlenerek kaplamaların arası derinliğinde temiz olmalıdır.
- Uygulama öncesi derz boşlukları temiz su ile nemlendirilmelidir.

STANDART NO

- TS EN 13888-1/30.09.2022
- CG: Çimento Esaslı Derz Dolgu
- 2: Yüksek Performanslı
- W: Azaltılmış Su Emilimi
- A: Yüksek Aşınma Dayanımı

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Aşınma Direnci: $\leq 1000 \text{ mm}^3$
- Kuru Depolama Sonrası Eğilme Mukavemeti: $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$
- Donma-Çözünmeden Sonra Eğilme Mukavemeti: $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$
- Kuru Depolama Sonrası Basınç Mukavemeti: $\geq 15 \text{ N/mm}^2$
- Donma-Çözünmeden Sonra Basınç Mukavemeti: $\geq 15 \text{ N/mm}^2$
- Büzülme: $\leq 3 \text{ mm/m}$
- Su Emme (30 dk.): $\leq 2 \text{ gr Su Emme (240 dk.):} \leq 5 \text{ gr}$
- Kap Ömrü: 2 saat
- Olgunlaşma Süresi: 5 dk.
- Kuruma Süresi: Min 12 saat
- Trafiğe Açılma Süresi: 24-48 saat
- Tüketim: $0,4 \text{ kg/m}^2$ (uygulama yapılan kaplamanın boyutlarına göre değişiklik gösterebilir.)
- Yukarıda veriler laboratuvar deneyleri sonuçları baz alınarak elde edilmiştir, şantiye ortamı farklılığından dolayı değerler değişiklik gösterebilir.

UYGULAMA

- 20 kg WERIMIT FUGEMIT-FLEX (Derz Dolgu Silikonlu Flex), 7-7,25 lt. su üzerine yavaşça boşaltılır ve homojen bir karışım elde edilinceye kadar düşük devirli mikser ile karıştırılmalıdır.
- Hazırlanan harç olgunlaşması için 5-10 dk. dinlendirilmelidir. Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dk. tekrar karıştırılmalıdır.
- Harç yüzeye yayılarak lastik uçlu mala yada çekpas yardımı ile fayans aralıklarına çapraz hareketlerle doldurulmalı ve fazlalıklar sıyrılarak yüzeyden alınmalıdır.
- Derz boşluğuna doldurulan malzeme suyunu kaybedip mat hale geldiğinde yaklaşık 10-20 dk. kadar sonra, yüzey nemli bir sünger yardımı ile dairesel hareketlerle temizlenmelidir.

RAF ÖMRÜ

- Açılmamış orijinal ambalajında en fazla 9 sıra üst üste koymak şartıyla rutubetsiz, kuru ve direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolandığında raf ömrü 12 ay' dır.

RENK

- 22 renk seçeneği

